



# HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

Råsterk maling til industri, verksted, garasje og bolig.





## **RÅSTERK MALING TIL INDUSTRIGULV OG GARASJE**

*1-komponent Epoxymaling.*

Hey'di Råsterk Gulvmaling er vannbasert enkomponent maling for betonggulv på basis av epoxyforsterket akrylemulsjon. Benyttes til Industri- og lagergulv, garasjer, verksteder, kjellergulv, vaskerom.

**Pakning:** 2,5 og 12 liter spann.



### **SE FILMEN!**

Bruk mobilen eller se filmen på [heydi.no/film](http://heydi.no/film). Skann denne koden med mobilen din og se den direkte på telefonen.

# HEY'DI RÅSTERK GULVMALING



1

Slip gulvet med egnet verkøy



2

Rengjør overflaten



3

Påfør 1. strøk gulvmaling



Påfør malingen med rull



5



6

Overganger pensles med kost



7

Gulvmalingen dekker meget godt




8

Bruk godt med maling på rullen



9

Sand kan tilsettes for sklisikker overflate



10



11

Fortsatt til hele gulvet er ferdig



Se vår brosjyre  
"Hey'di Rett og slett"  
for mer utfyllende informasjon om hvordan man  
bygger gulv med støpe-  
og avrettingsmasser.

## HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

### Beskrivelse og egenskaper.

Hey'di Råsterk Gulvmaling er vannbasert enkomponent maling for betonggulv på basis av epoxyforsterket akrylemulsjon.

### Bruksområder.

Industri- og lagergulv, garasjer, verksteder, kjellergulv, vaskerom.

### Forarbeid.

Overflaten må være tørr, ren og støvfri, fri for olje og fett. Sementhud på ny stålglattet betong skal fjernes mekanisk eller med syrevask (10 % saltsyre).

### Utblanding - Bruksmåte.

Omrør maling før påføring. Påføring foretas med kost, rull eller sprøyte. Normalt er 2 strøk tilstrekkelig, ved store belastninger anbefales 3 strøk. Den svake ammoniakklukten blir borte etter kort tid. For å oppnå sklisikker overflate kan tilsettes 4 dl tørr kvartssand (kornstørrelse 0,5 - 1mm) til 2,5 liter Hey'di Råsterk Gulvmaling.

### Forbruk

1 liter dekker 5-8m<sup>2</sup> pr. strøk. Støvtørr: Etter ca. 2 timer. Opphold mellom strøkene: Min. 4 timer - maks. 3 døgn ved +20°C. Full herding: Etter 7 døgn. Rengjøring av redskap: Lunket vann, evt. med såpe.

## Viktig!

- Hey'di Råsterk Gulvmaling kan benyttes på tidligere malte flater uten "koking". For å oppnå god heft bør slike flater mattes eller ripes opp.
- For å oppnå sklisikker overflate kan det i 1. strøk tilsettes ca. 4 dl tørr kvartssand (kornstørrelse ca. 1 mm) til 2,5 liter Hey'di Råsterk Gulvmaling. Malingen tilsatt sand bør helles ut på gulvet og fordeles med rull.
- Temperatur ved påføring skal være +10 til +20°C. Vær oppmerksom på at oppgitte tider for tørking og herding øker jo lavere temperaturen er.



Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner  
Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01  
E-post: [heydi@heydi.no](mailto:heydi@heydi.no). [www.heydi.no](http://www.heydi.no)